



# Pintakäsittelyt

A



**P** Paasikivi

# Pintakäsittelyt

**1. Tumma patina** on tuotteen ominaisin ja luonnollisin pintasävy. Patina tehdään joko valmistusvaiheessa tai se voi syntyä itsestään ajan myötä ulkoilman vaikutuksesta. Tumma patina on väriältään lähes musta. Ajan kuluessa tummaksi patinoitu pinta vaalenee hieman ulkoilmassa olevista epäpuhtauksista johtuen (katu- ja siitepöly, noki yms).

**2. Kirkas pinta** on käyttämämme pronssiseoksen alkuperäinen väri. Tuotteen muodosta riippuen pinta viimeistellään hionnalla, raepuhalluksella tai harjauksella. Kirkkaiden kirjainten sivut ovat tummaksi patinoidut, haluttaessa ne voivat olla myös kirkkaat. Pinta on suojattu kevyesti asennuskäsittelyn kestäväksi. Suojaus häviää 1-2 vuoden kuluessa, jolloin tuotteen pinnan patinoituminen voi alkaa. Kirkkaan pinnan säilymistä ulkoilmassa alkuperäisen kaltaisena voidaan pidentää kestolakkauksella (ks. kohta 7.).

**3. Taidepatina** eli lievä patina on väriältään ns. pronssinruskea ja pintakäsittelyistämme väriältään "elävin". Taidepatina tehdään käsin pinnan mukaisesti, minkä ansiosta tuotteen ruskea värisävy elää tummemmasta ruskeasta punertavan ruskeaan eri taidepatinoitujen pintojen kesken. Myöskin tuotteen muoto (esim. valettu koriste tai kaiverrettu laatta) vaikuttaa patinan sävyihin. Taidepatinoidun

pinnan säilymistä ulkoilmassa alkuperäisen kaltaisena voidaan pidentää kestolakkauksella (ks. kohta 7.)

**4. Taonta** tehdään käsin takomalla. Taottu pinta voidaan yhdistää kaikkiin pintakäsittelyihin. Ilman erillistä mainintaa taotut kirjaimet/koristeet toimitetaan taidepatinoituna.

**5. Kromaus** vastaa ulkonäötään hopeoitua pintaan. Kirjaimet ja koristeet ovat kokonaan kromattuja, etupinta ja sivut ovat samanväiset.

**6. Kultaus** on puhdasta 24 karaatin kultaa, joka siirretään tuotteen pintaan sähköisesti. Kirjaimet ja koristeet ovat kokonaan kullattuja, tuotteen etupinta ja sivut ovat samanväiset.

## 7. Kestolakkaus

Kirkas ja taidepatinoitu pinta voidaan viimeistellä kestolakkauksella, joka säilyttää pinnan alkuperäisen kaltaisena vähintään n. 5 vuotta olosuhteista riippuen (mm. ilmanlaatu, ilmansuunta, tuotteen sijaintipaikan suojaus, kasvillisuus ja puusto). Kestolakkauksen todennäköinen suojaava vaikutus on huomattavasti pidempi (8-15 vuotta). Kestolakkausta suosittelemme käytettäväksi erityisesti kaiverretuissa laatoissa.





**1. Tumma patina**



**2. Kirkas pinta**



**3. Taidepatina**




**4. Taonta**



**5. Kromaus**



**6. Kultaus**



**7. Kestolakkaus**

## **PRONSSITUOTTEIDEN HOIDOSTA**

Käyttämämme pronssiseos on suurimmaksi osaksi kuparia, jonka ominaisuuksiin kuuluu hidas patinoituminen ulkoilman vaikutuksesta. Ajan patina korostaa kohokirjainten sekä reliefinomaisten koristeiden syvyyksvaikutelmaa.

Jos patinoitunut pinta halutaan pitää kirkkaana tai kirkastaa uudelleen, voidaan kirjainten pinta hioa mekaanisesti esim. vesihomapaperilla (karkeus 400). Hionta kannattaa tehdä huolellisesti ja pystysuuntaan hioen, jolloin valo taituu pinnasta samalla tavalla ja lopputulos on tasainen. Reliefinomaisten tuotteiden pintaa voidaan kirkastaa ruostumattomalla teräs- tai messinkiharjalla tai teräsvillalla harjaamalla. Teräsvillaa käytettäessä tulee huolehtia siitä, ettei ruostuvaa teräsvillan pölyä jää tuotteen pintaan. Hionnan jälkeen pinta on aiheellista suojata kevyesti vahalla (esim. autovaha). Messinki- ja kupari-tuotteiden kotitalouskäyttöön tarkoitettuja nestemäisiä puhdistusaineita emme suosittele, sillä hautausmaalla tuotetta puhdistettaessa lopputulos voi olla epätasainen.

Kohovalettuihin laattoihin soveltuват edellä olevat ohjeet. Levylle kaiverretuista laatoista vain sellaiset, joiden pohja on kirkas, voidaan huoltaa hiomalla em. ohjeen mukaan.

Tuotteen pinnalle kerääntynytä likaa (pölyä ja nokea) voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla tai talousliinalla sekä vedellä. Jos puhdistuksessa käytetään mietoa, neutraalia pesuaineliuosta, tulee tuote huuhdella huolellisesti vedellä. Voimakkaita pesuaineita tulee välttää.

Kullatun tai kromatun pinnan puhdistukseen suosittelemme pelkkää vettä ja pehmeää harjaa tai kangasta. Kullanpuhdistusaineita voi käyttää, mutta vain sellaisia, joissa ei ole hiovia ainesosia.